



Yunusemre Mah. Yurt Sok No:14 Yenidogan  
Ümraniye / İstanbul/ TÜRKİYE  
Tel+90 (216) 4290999 Fax +90 (216) 4290888  
[www.dostkimya.com](http://www.dostkimya.com)

**DOST HONEYCOMB-AL korozyona karşı kaplama yapılmış endüstriyel kalite 3000 serisi alüminyum folyodan imal edilen honeycombtur.**

**DOST HONEYCOMB-AL** folyo kalınlığı 40 -100 mikron aralığındadır.

**DOST HONEYCOMB-AL genişletilmiş ölçüler:**

Standart: 1250 x 2500 mm  
1500 x 3000 mm

**DOST HONEYCOMB-AL kesim toleransları:**

	mm	AÇIKLAMA
Kesme toleransı sınıf A	+/- 0.05	İsteğe göre
Kesme toleransı sınıf B	+/- 0.1	Standart kalite
Kesme toleransı sınıf C	+/- 0.3	İsteğe göre

**DOST HONEYCOMB-AL - 3000 - Ø1/4 - 3.5 - L60" - W120" - P - T.4" - B - EX (3000)** : 3000 serisi alüminyum honeycomb ,

(Ø1/4 ) :Hücre çapı ¼ inch , **3.5** : yoğunluk (3,5 pcf ) (56 kg/m3),

**L60" - W120"** :Genişletilmiş ölçü (60x120 inch) (1500x3000mm) ,

**P** : delikli (P),

**T.4"** :kalınlık T 0,4 inch (10mm),

**B** : kesme toleransı (B) +/- 0,004 inch (+/- 0,1mm) ,

**EX** : Genişletilmiş.

DOST HONEYCOMB- AL	∅	∅	foil	Yoğunluk kg/m <sup>3</sup>	Basınç Mukavemeti		Darbe Mukavemeti Mpa	Kesme Mukavemeti				
	Designation	inch	mm		μm	düz		Sabit	L yönünde		W yönünde	
						Mpa		Mpa	Mpa	Modul Mpa	Mpa	Modul Mpa
DOST HONEYCOMB- AL 3000	1/4	6.35	50	56	2.20	3.50	0.90	1.70	327	0.95	172	
	3/8	9.52	50	40	1.20	1.90	0.50	1.10	214	0.65	107	
	1/2	12.7	50	29	0.65	0.95	0.30	0.70	143	0.40	68	
	3/4	19.1	50	20	0.35	0.60	0.15	0.40	90	0.30	40	
	1	25.4	50	14	0.20	0.30	0.10	0.25	58	0.20	24	
	1/4	6.35	60	68	3.10	3.90	1.25	2.15	417	1.25	226	
	3/8	9.52	60	45	1.50	2.15	0.65	1.25	249	0.75	126	
	1/2	12.7	60	34	0.90	1.20	0.40	0.85	175	0.55	85	
	3/4	19.1	60	23	0.45	0.70	0.20	0.50	107	0.35	49	
	1	25.4	60	17	0.25	0.40	0.10	0.35	74	0.25	32	
	1/4	6.35	70	80	4.15	4.30	1.65	2.70	511	1.50	284	
	3/8	9.52	70	54	1.95	2.55	0.85	1.60	312	0.95	163	
	1/2	12.7	70	40	1.20	1.50	0.50	1.10	214	0.65	107	
	3/4	19.1	70	27	0.60	0.85	0.25	0.60	131	0.40	61	
1	25.4	70	20	0.35	0.50	0.15	0.40	90	0.30	40		